Produktdatenblatt:
SIGA-*Sicrall*®

Aktualisiert am: 13.05.2013

Inverkehrbringer: SIGA

Art der Anwendung: dauerhaft luftdichte Anschlüsse bei Ueberlappungen von Dampfbremsbahnen und Stossfugen bei Holzwerkstoffplatten
Sicrall 170: Verschliessen von Einblaslöchern.

Verlegeanleitung: siehe Gebrauchsanleitung

Aufbau: Spezialpapier verstärkt spritzwasserabweisend durch PE-Schutzschicht, mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

Verpackungseinheit: Sicrall 60 10 Rollen / Karton
Sicrall 170 1 Rolle / Karton

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Masse	Länge / Breite Länge / Breite	Sicrall 60 Sicrall 170	m m	40 / 0.06 40 / 0.17
Temperaturbeständigkeit			°C	- 40 °C bis + 100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	ab - 10 °C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d		EN 1931	m	8
Luftdichtheit: **Fugendurchlasskoeffizient** **Längenbezogene Referenzluftdurchlässigkeit**	a-Wert Q_{1000}-Wert	EN 12114	m^3/(hmdaPA2/3) m^3/(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Alterungsbeständigkeit		hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch versprö-den, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, macht Bau-bewegungen zuverlässig und dauerhaft mit		
Lagerfähigkeit		unbegrenzt		