DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM HOLZ-LEIM EXPRESS

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** ist ein schnell trocknender, lösemittelfreier Express-Holzleim für die Verleimung von allen üblichen Holzarten, Holzwerkstoffen und Schichtstoffplatten.
- **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** ist ideal für Reparaturen und auch zum Basteln geeignet.
- **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** ist gut fließend, spaltfüllend und transparent austrocknend.
- **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** entspricht der Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN EN 204.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Leim vor Gebrauch schütteln und ggf. temperieren.
- Die zu verleimenden Flächen von Schmutz und Staub befreien. Alle zu verbindenden Teile müssen möglichst passgenau sein.
- Den Leim direkt aus der Dosierflasche einseitig auftragen, bei Hartholz und Stirnsteite beidseitig. Teile zusammenfugen und zusammenpressen solange der Leim feucht ist aufgebracht.
- Entwickelt bereits nach ca. 5 min eine hohe Festigkeit.
- Zu viel aufgetragenen Leim sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Eine Nachjustierung ist nur kurzfristig möglich.
- Die Fläche ist nach 24 Stunden voll belastbar.

3. Verbrauch

- Je nach Anwendung

4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal ist eine Temperatur zwischen + 15°C und + 20°C.

5. Materialzusammensetzung

- **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** ist ein PVAc-Weißleim, der transparent austrocknet.

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · 0491-925800 · Fax 0491-9258058 · service-hotline@mem.de · www.mem.de

Technisches Merkblatt

MEM HOLZ-LEIM EXPRESS

6. Technische Daten

- Farbe: Weiß, transparent austrocknend
- Form: Flüssig
- Spez.-Gewicht: 1,1 g/cm³
- Viskosität: Leicht fließend
- Offene Zeit: Ca. 4 – 6 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
- Holzfeuchte: 8 – 12%
- Pressdruck: 15 – 25 N/cm²

7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** kann mit Wasser entfernt werden.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** ist nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** trocken und frostfrei, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahren.
- **MEM HOLZ-LEIM EXPRESS** ist im Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

10. Lieferform

550 g
MEM-Artikelnummer: ***300023*** EAN-Nr.: ***401327520347***

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · 0491-925800 · Fax 0491-9258058 · service-hotline@mem.de · www.mem.de

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM HOLZ-LEIM EXPRESS

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand März 2014 – ältere Ausgaben ungültig.

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · 0491-925800 · Fax 0491-9258058 · service-hotline@mem.de · www.mem.de