



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM HOLZ-LEIM CLASSIC

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** ist ein lösemittelfreier Holzleim zur Verleimung von allen üblichen Holzarten, Holzwerkstoffen und Schichtstoffplatten.
- **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** ist gut fließend, spaltfüllend und lange nachjustierbar.
- **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** ist zum Basteln geeignet und transparent austrocknend.
- **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** entspricht der Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN EN 204.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Leim vor Gebrauch schütteln und ggf. temperieren.
- Die zu verleimenden Flächen von Schmutz und Staub befreien. Alle zu verbindenden Teile sollten möglichst passgenau sein.
- Den Leim mit der Dosierflasche einseitig auftragen, bei Hartholz und Stirnseite beidseitig. Teile zusammenfügen und zusammenpressen, solange der Leim feucht ist.
- Überschüssigen Leim sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Eine Nachjustierung ist innerhalb der offenen Zeit (ca. 10 Minuten) möglich.
- Die Fläche ist nach mindestens 24 Stunden belastbar.

3. Verbrauch

- Je nach Anwendung

4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal ist eine Temperatur zwischen + 15°C und + 20°C.

5. Materialzusammensetzung

- **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** ist ein PVAc-Weißleim.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM HOLZ-LEIM CLASSIC

6. Technische Daten

- Farbe: Weiß, transparent austrocknend
- Form: Flüssig
- Spez.-Gewicht: 1,1 g/cm³
- Viskosität: Leicht fließend
- Offene Zeit: Ca. 10 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen

7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** kann mit Wasser entfernt werden.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** ist nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** trocken und frostfrei, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahren.
- **MEM HOLZ-LEIM CLASSIC** ist im Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

10. Lieferform

550 g

MEM-Artikelnummer: **300022**

EAN-Nr.: **401327520323**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM HOLZ-LEIM CLASSIC

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Februar 2014 – ältere Ausgaben ungültig.